



Bergvesenet

Postboks 3021, N-7441 Trondheim

Rapportarkivet

Innlegging av nye rapporter ved: Arve


Bergvesenet rapport nr 5021	Intern Journal nr	Internt arkiv nr	Rapport lokalisering	Gradering
Kommer fra ..arkiv Elkem Skorovas AS	Ekstern rapport nr P4-24-2	Oversendt fra Elkem Skorovas AS	Fortrolig pga	Fortrolig fra dato:
Titel Ad. kvatsittforekomst i Sørfold				
Forfatter Helland, Hj.		Dato År 19.10 1966	Bedrift (Oppdragsgiver og/eller oppdragstaker) Elkem AS	
Kommune Sørfold	Fylke Nordland	Bergdistrikt	1: 50 000 kartblad 21294	1: 250 000 kartblad Sulitjelma
Fagområde Prøvetaking Kjemiske analyser		Dokument type	Forekomster (forekomst, gruvefelt, undersøkelsesfelt) Djupvik, del av Fauskeidesonen	
Råstoffgruppe Industrimineral	Råstofftype Kvarsitt			
Sammen drag, innholdsfortegnelse eller innholdsbeskrivelse Beskrivelse av snitt med analyser over kvatsittsone F på Fauskeidet				

Valljord, den 19.10. 1966.

Elektrokemisk A/S,

Skorovas Gruber,

Skorovavn.



Ad. Kvartsittforekomst i Sörfold.

Var igår sammen med Karl Arnesen på befarings av kvartsitt. Han påviste i fjellet ovenfor gårdene i Djupvik.

Har på flyfoto A 18 antydning med rødt omtrentlig hvor forekomsten ligger. Det er bratt i fjellet og mye gråberg på hengsiden, ligger var for det meste skjult av nedrast jord og stein.

På enkelte steder var den imidlertid synlig og mektigheten var ca. 6 meter brukbar kvartsitt.

Prøver er tatt og avsendt. Prøvene er nummerert og begynner med nr. 0 på liggsiden og til 12 i hengen.

Efter mitt syn bør forekomsten undersøkes nærmere.

Med hilsen

H. H. H. H.

Syd

Grasse or Brandsittsoren
Striped-Picket,

12 heugren

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 heugren

ca 6 meters
multiphet

nord.




Postboks 487
Kristiansand S.
Telefon: 21 405

Telegramadresse:
Kemiske — Kristiansand S.
Teleks 1808

Elektrokemisk AS

Fiskaa Verk

Elektrokemisk A/S,
Skorovas Gruber,
Skorevatn p.å..



Deres ref.

Vår ref. KL/GH
1776.420


Kristiansand S. 16. mai 1967.

Att.: Siv.ing. Hald.

Vedr.: Kvartsitt, Fauskeidet sone F.

Vi oversender ett eksemplar av analyserapport nr. 3905
av 12 stk. prøver fra Fauskeidet.

Med hilsen
pr. Elektrokemisk A/S


Ove Sandberg



Kjell Larsen

1 vedlegg.

Oppdrag fra:

Perrolog. divisjonen.

Prøvens art:

Kvartsitt

Merke:

Fauskeidet.

Uttatt av:

Ank. fra:

Saiten.

Ank. den:

17/4-67. pr.

ELEKTROKEMISK $\frac{1}{2}$

FISKAA VERK

KRISTIANSAND S.

Rapp. nr.

Arkiv nr.

Lnr. 53/67.

ANALYSERAPPORT

Kvarts fra Fauskeidet soner.Kfr. iekand's bransu
19/10-1966.

	<u>SiO₂</u>	<u>FeO</u>	<u>Al₂O₃</u>	<u>CaO</u>	<u>MgO</u>	
Prøve 0	0,24	97,59	0,103	0,236	1,15	legg
" 1	0,11	99,40	0,040	0,035	0,18	
" 2	0,12	99,31	0,037	0,020	0,16	
" 3	0,11	99,41	0,031	0,016	0,15	
" 4	0,08	99,36	0,036	0,018	0,17	
" 5	2,08	97,02	0,030	0,029	0,40	
" 6	0,11	99,09	0,036	0,032	0,43	
" 7	0,12	98,66	0,027	0,032	0,59	
" 8	0,17	98,41	0,034	0,067	0,76	
" 9	0,19	98,38	0,037	0,025	0,76	
" 10	0,12	99,60	0,023	0,015	0,20	
" 11	0,09	99,44	0,056	0,022	0,24	
" 12	0,20	96,85	0,147	0,110	1,51	heng

ca. 6 m.

Laboratoriet den 11/5-67.

G.L.

Utført av

Avdelingssjef