95150/31450 95200/31500 95250/31550 95300/31600 95350/31650 h.o.h.

600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370

4M

% Zn 3 2 1 0 | % Cu 0 1 2 3 4 5 6

120 GOD FASTMET
130 Fe_3O_4
Fe_3O_4 GR.
140
150 Fe_3O_4
160 SVART KLORITISERT

Sp.v. = 4.26
Cu = 1.41 %
Zn = 1.43 "
S = 40.45 "

22

Sp.v. = 4.12
Cu = 2.06 %
Zn = 0.41 "
S = 37.24 "

2 1 0 | % Cu 0 1 2 3 4 5 6 7

170 MAGNETKIS
180 IMPREG.
KALK
190
200
210 GR SVK GR.
220
230 SLUTT

Sp.v. = 3.91
Cu = 4.83 %
Zn = 2.52 "
S = 30.82 "

22

4M

18

18

2 1 0 % Zn | % Cu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

140 GR.
120
130
140

Sp.v. = 3.01
Cu = 2.29 %
Zn = 0 "
S = 3.67 "

Sp.v. = 4.55
Cu = 1.66 %
Zn = 1.01 "
S = 43.27 "

3

Hvitg. Linbg e.m.a.

3

2 1 0 % Zn | % Cu 0 1 2 3 4

20 BREKSJUERT TYP
30 GRÖNSTEIN
40

Sp.v. = 4.20
Cu = 1.02 %
Zn = 1.80 "
S = 38.99 "

PROFIL E

1:500

16/12-65 JO
16/12-65 JO

A/S JØLA GRUBER

13866