

Fennefossen
har 8,0 meters Fald iflg. Ka-
naldirektörens Skr. 1595
- som giver 1500 hk.m.v.
Maalestok.

1:1000.

1872-97.

E v j e N i k k e l v e r k .

Hyttelveien

Analysen
Nettogehalten af den smeltede Malm
udgjorde 1889 2,19 Ni
1890 2,14 -
1891 2,15 -
1892 1,97 -
1893 2,04 -
1894 2,57 -
af Skjærstenen 1,92 - 1,93: 10, 35 Ni
Concentr. stenen 34,95 -

67 km. Jernbanetrakt:

Nikkelsten pr. ton Kr. 6,20
Nikkelmalm - - - 2,30
Cokes - - - 2,30
Stenkul - - - 2,50
Kalksten - - - 2,10
Torvstrø - - - 1,10.

Situationen
af Nikkelstenen 50,9 Ni
17,0 Cu
9,3 Fe
22,8 S
af Kobberskj sten 1886: 38,4 Cu
og 3,4 Ni

Eksport:
fra Septbr 1893 - Septbr 1894
eksporterides fra Evje Verk
185 tons Nikkelsten og
27 Kobberregulær.

Nikkelpri 1886-94.

Aar.	An- tal Ar.	For- Ga- dal Dagssmet- ret tet tons beiverk tons N ^o 1 dere Malm ca 50
1886	30	3170 129,7
87	27	3447 132,8
88	22	3305 144,5
89	15	4621 2280 105,3
90	12	3793 1939 81,4
91	12	3593 2269 85,4
92	11	3473 1749 81,1
93	14	3993 3458 114,2
94	15	2489 1317 146,8
Sum	-	22929 1016,2

Nr. 072.
Evje Nikkelverk

Kristiansand 12^{te} Febr 1897

F. Henriksen