

Stoll 0

Malmbredd 8 m.	
55,32 Fe	0,070 P
0,948 S	
57,58 Fe	0,047 P
2,47 S	
57,86 Fe	0,096 P
2,93 S	
Malmbredd 1 m.	
55,80 Fe	0,023 P
2,72 S	
55,40 Fe	0,058 P
3,75 S	
46,06 Fe	0,133 P
1,44 S	
45,14 Fe	0,133 P
2,20 S	
Malmbredd 4 m.	
45,72 Fe	0,485 P
1,44 S	56,06 Fe
	0,056 P
40,32 Fe	0,703
0,191 P	
1,44 S	
46,02 Fe	0,114 P
1,44 S	
37,28 Fe	0,085 P
0,725 S	
45,88 Fe	0,085 P
0,725 S	
45,26 Fe	0,085 P
0,725 S	
42,18 Fe	0,085 P
0,725 S	
38,40 Fe	0,085 P
0,725 S	
40,96 Fe	0,052 P
0,736 S	
36,76 Fe	0,052 P
0,736 S	
37,88 Fe	0,050 P
0,720 S	
38,70 Fe	0,050 P
0,720 S	
28,98 Fe	0,108 P
0,961 S	
26,32 Fe	

Malmbredd 1,70 m	
— " — 1,60 m.	
— " — 1,40 m.	
— " — ei opgjort	
— " — 1,0 m.	
— " — 0,8 m.	
— " — 1,0 m	
— " — 1,00 m.	
— " — 0,60 m	
— " — 0 m.	

Schematisk fremstilling
af
Analyser
fra

Lykken i Malmo grube

Prøvene er taget på uskudt mase,
malmprocenten således = 100.

Skala $\frac{1}{1000}$

Lykken er 39 m. fra orten på 0

72
18
0